

Согласовано

Исполнительный директор
ОАО «МаВР - Южный Урал»
В. М. Летечин
2008 г.



Утверждаю

Директор по производству
ОАО «Уральская Сталь»
Д. Л. Бурцев
« 04 » 07 / 2008 г.



АКТ

проведения испытания кладочного раствора СКР-1 производства
ЗАО НПКФ «МаВР»

Настоящий акт составлен специалистами ОАО «Уральская Сталь» и ЗАО НПКФ «МаВР - Южный Урал» в том, что по договору № МАВ - МСУ-08 от 11.02.2008 г. согласно Спецификации МАВ - МСУ - 08 - 1, с 27.04.2008 г. по 30.04.2008 г. произведена футеровка опытной партии прибыльных сортовых надставок типа Н - 37 с использованием кладочного раствора СКР - 1, который наносили на рабочую поверхность шамотной футеровки надставок и в швы огнеупорной кладки на глубину 50 - 60 мм от рабочей поверхности.

Выводы:

1. Срок эксплуатации прибыльной надставки футерованной по действующей технологии составляет один месяц с двумя промежуточными ремонтами и более.
2. На третьем месяце эксплуатации кладочного раствора СКР - 1 производства ЗАО НПКФ «МаВР» выявлено:
 - а) кладочный раствор СКР - 1 не потерял своих свойств, кладка монолитная, ремонта не требуется;
 - б) растрескивание или местные разрушения отсутствуют;
 - в) применяемые материалы СВС СКР - 1 продлевают межремонтный цикл в 4 раза и более;
 - г) увеличение сроков эксплуатации минимум в 4 раза позволяет значительно сократить затраты завода по огнеупорам.

Зам. начальника мартеновского цеха по подготовке составов

А.Г. Акулинушкин

Начальник лаборатории слитка

В.Н.Киселев

Мастер УПС мартеновского цеха

В.В. Папуша

Исполнительный директор ЗАО НПКФ «МаВР - Южный Урал»

О.В. Даниленко